

ARTICOLO / ARTICLEREFLECTIC

UTILIZZO CONSIGLIATO/ SUITABLE FORTendaggio / Curtaining

CARATTERISTICHE / TECHNICAL SPECIFICATIONS

COMPOSIZIONE / COMPOSITION	COLORE / COLOUR	ALTEZZA / WIDTH	PESO / WEIGHT	CLASSE IGNIFUGA	FLAME RETARDANT
TREVIRA CS 80% PL 20%	Tinto in filo / Yarn dyed	↕ 340 cm	335 gml / 99 g/m²	B1(D)	B1(D)

VARIAZIONI DIMENSIONALI A SECCO / SHRINKAGE

ORDITO/ WARP UNI EN ISO 6330 ≤ - 1,0%
TRAMA / WEFT UNI EN ISO 6330 ≤ - 1,5%

LAVABILITA' / CLEANING

ISTRUZIONI AL LAVAGGIO / CLEANING INSTRUCTIONS



ATTENZIONE: NON STIRARE DALLA PARTE LUCIDA
CAUTION: DO NOT IRON FROM THE SHINING

made in Italy

AGENA
PIRO

SOLIDITA' DEL COLORE / COLOUR FASTNESS

LAVAGGIO A SECCO / DRY CLEANING	scala range	LAVAGGIO AD UMIDO / WET WASHING	scala range
UNI EN ISO 105 D01 4/5	1-5	UNI EN ISO 105 C06 4/5	1-5

PROPRIETA' / PROPERTIES	Tenda riflettente:	Reflective sheer:
	trasparente gtot=0.47 classe 1, riflessione 0.32 (UNI EN 14501:2006)	transparent gtot=0.47 classe 1, reflection 0.32 (UNI EN 14501:2006)
	Tenda acustica aw:	Acoustic sheer:
	trasparente aw = 0.50 ISO 11654	transparent aw = 0.50 ISO 11654

La combinazione di due tessuti garantisce l'aumento delle proprietà come segue:
The combination of the two fabrics ensures the increase of the properties as follows:

REFLECTIC TRASPARENTE + BLACKOUT

ASSORBIMENTO ACUSTICO COMBINATO / COMBINED SOUND ABSORPTION **Alpha w=0,6 UNI EN ISO 11654**
ISOLAMENTO ACUSTICO COMBINATO/ COMBINED SOUND INSULATION **Max 9 dB(1000:4000 Hz)- abbattimento di 10 volte del rumore stradale (ISO 717-1)**
- ten times road noise reduction (ISO 717-1)

REFLECTIC + MULTISERVICE

ASSORBIMENTO ACUSTICO COMBINATO / COMBINED SOUND ABSORPTION **Alpha w=0,7 UNI EN ISO 11654**
ISOLAMENTO ACUSTICO COMBINATO/ COMBINED SOUND INSULATION **Max 3 dB(1000:4000 Hz)- abbattimento del 50% del rumore stradale (ISO 717-1)**
- 50% road noise reduction (ISO 717-1)

made in Italy

AGENA
PIRO